



Resistenza allo scivolamento - Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit

 DIN 51130 | BCRA TORTUS  
**R9** Kerlite Plus  $\geq 0,40$  Kerlite Plus

Sfuerzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)

 ISO 10545-4  
 **$\geq 1000$  N** Kerlite Plus

Visibilità delle impronte - Tread mark visibility - Visibilité des empreintes - Sichtbarkeit von Fußspuren

 METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN  
**A** Via Tornabuoni, Via Farini - **B** Via Condotti, Via Montenapoleone

Facilità di pulizia - Cleaning easiness - Facilité d'élimination de la tache - Reinigungsaufwand

 METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN  
**1** Via Tornabuoni, Via Farini - **2** Via Condotti, Via Montenapoleone

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien

 ISO 10545-13  
**ULA-UHA**

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit

 ISO 10545-14  
**CLASSE 5**

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb

 ISO 10545-6  
 **$\leq 145$  mm<sup>3</sup>**

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit

 ISO 10545-3  
**0,1%**

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit

 ISO 10545-12  
**Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher**

Stonalizzazione - Deshading - Dénuancement - Enttonalisierung

 ANSI 137.1  
**V2**

Combinazioni grafiche - Graphic patterns - Nombre Graphismes - Anzahl der verschiedenen Grafiken

 **4** 300x100 - **12** 100x100 - **28** 100x40 - **48** 50x50 - **240** 100x4,9

Materie prime - Raw materials - Matières premières - Rohstoffe

Argille colorate, feldspati selezionati, macinati a granulometria finissima.  
Coloured clays, selected feldspars, ground with super-fine grain size distribution.  
Argiles colorées, feldspaths sélectionnés, broyés jusqu'à obtenir une granulométrie très fine.  
Farbige Tone, ausgewählte, auf feinste Korngröße gemahlene Feldspate.

Pressatura - Pressing - Compression - Pressungen

15000 TON.  
15000 TON.  
15000 TON.  
15000 TON.

Applicazioni - Applications - Applications - Anwendungen

Sali solubili colorati. **Kerlite Plus:** rinforzata con fibra di vetro.  
Soluble, coloured salts. **Kerlite Plus:** reinforced by glass fiber.  
Sels colorés et solubles. **Kerlite Plus:** Renforcé avec fibre de verre.  
Lösbare farbige Salzen. **Kerlite Plus:** glasfaser-verstärkt.

Cottura - Firing - Cuisson - Brand-verfahren

40 minuti, 1230°C.  
40 minutes, 1230°C.  
40 minutes, 1230°C.  
40 Minuten, 1230°C.

Finiture - Finishing - Finitions - Oberfläche

Taglio rettificato, leggera bisellatura.  
Ground cut, light chamfering.  
Coupe rectifiée, léger biseautage.  
Polierter Zuschnitt, leichte Abfasung.



Residenziale e pubblico  
Residential and public  
Résidentiel et public  
Wohnbereich und öffentlich