



CARATTERISTICHE
TECNICHE
TECHNICAL
CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN


Resistenza allo scivolamento - Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit

 DIN 51130 | BCRA TORTUS
R9 Kerlite Plus $\geq 0,40$ Kerlite Plus


Sforzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)

 ISO 10545-4
 ≥ 1000 N Kerlite Plus

Visibilità delle impronte - Tread mark visibility - Visibilité des empreintes - Sichtbarkeit von Fußspuren

 METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN
A Fossil, Land, Rain, Timber - **B** Polar

Facilità di pulizia - Cleaning easiness - Facilité d'élimination de la tache - Reinigungsaufwand

 METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN
1 Fossil, Land, Rain, Timber - **2** Polar


Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien

 ISO 10545-13
ULA-UHA

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit

 ISO 10545-14
CLASSE 5

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb

 ISO 10545-6
 ≤ 145 mm³

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit

 ISO 10545-3
0,1%


Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit

 ISO 10545-12
Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher

Stonalizzazione - Deshading - Dénuancement - Enttonalisierung

 ANSI 137.1
V2

Combinazioni grafiche - Graphic patterns - Nombre Graphismes - Anzahl der verschiedenen Grafiken

 **4** 300x100 - **12** 100x100 - **40** 150x20 - **80** 100x14,3

CICLO
PRODUTTIVO
PRODUCTION
PROCESS
PROCESSUS DE
PRODUCTION
HERSTELLUNGSVER-
FAHREN

Materie prime - Raw materials - Matières premières - Rohstoffe

Argille colorate, feldspati selezionati, macinati a granulometria finissima.
Coloured clays, selected feldspars, ground with super-fine grain size distribution.
Argiles colorées, feldspaths sélectionnés, broyés jusqu'à obtenir une granulométrie très fine.
Farbige Tone, ausgewählte, auf feinste Korngröße gemahlene Feldspate.

Pressatura - Pressing - Compression - Pressungen

15000 TON.
15000 TON.
15000 TON.
15000 TON.

Applicazioni - Applications - Applications - Anwendungen

Sali solubili colorati. Rinforzata con fibra di vetro (**Kerlite Plus**).
Soluble, coloured salts. Reinforced by glass fiber (**Kerlite Plus**).
Sels colorés et solubles. Renforcé avec fibre de verre (**Kerlite Plus**).
Lösbare farbige Salzen. Glasfaser-verstärkt (**Kerlite Plus**).

Cottura - Firing - Cuisson - Brand-verfahren

40 minuti, 1230°C.
40 minutes, 1230°C.
40 minutes, 1230°C.
40 Minuten, 1230°C.

Finiture - Finishing - Finitions - Oberfläche

Taglio rettificato, leggera bisellatura.
Ground cut, light chamfering.
Coupe rectifiée, léger biseautage.
Polierter Zuschnitt, leichte Abfasung.

GARANZIE
GUARANTEES
GARANTIES
GARANTIE



Residenziale e pubblico
Residential and public
Résidentiel et public
Wohnbereich und öffentlich